

内置电磁熔体处理对大规格 2219 铝合金铸锭组织的影响

赵浩东^{1,2,3} 张志峰^{1,2,3} 白月龙^{1,2,3} 李 豹^{1,2,3} 高明伟^{1,2,3} 李敬学⁴ 黄顺友⁴ 王 威⁴

(1.有研科技集团有限公司国家有色金属复合材料工程技术研究中心; 2.有研金属复材技术有限公司;
3.北京有色金属研究总院; 4.新疆众和股份有限公司)

摘 要 针对传统大规格 2219 铝合金铸锭存在的组织粗大不均,宏观偏析严重及第二相粗大等问题,采用内置电磁熔体处理半连续铸造方法制备了 $\phi 630$ mm 2219 铝合金铸锭,通过光学显微镜、光谱仪、SEM 等测试方法对铸锭进行了凝固组织与成分检测,研究了内置电磁熔体处理对大规格 2219 铝合金铸锭凝固组织细化的影响,揭示了溶质元素的分布规律。结果表明,相比普通半连续铸造,使用内置电磁熔体处理法制备的铸锭沿径向上晶粒细小,平均晶粒尺寸在 200~300 μm 之间,组织整体上分布均匀,金属间化合物尺寸明显细化,晶间第二相呈断续网格状分布,Cu 分布更均匀。

关键词 内置电磁熔体处理; 2219 铝合金; 组织细化; 大规格铸锭; 第二相

中图分类号 TG146.21 **文献标志码** A

DOI:10.15980/j.tzzz.2021.07.007

开放科学(资源服务)标识码(OSID):



Effects of Internal Electromagnetic Melt Treatment on Microstructure Refinement of Large Scale 2219 Aluminium Alloy Billet
Zhao Haodong^{1,2,3}, Zhang Zhifeng^{1,2,3}, Bai Yue-long^{1,2,3}, Li Bao^{1,2,3}, Gao Mingwei^{1,2,3},
Li Jingxue⁴, Huang Shunyou⁴, Wang Wei⁴
(1.National Engineering Research Center for Non-ferrous Metal Composites, GRINM Group;
2.Metal Composites Technology Co., Ltd.; 3.General Research Institute for Nonferrous Metals;
4.Xinjiang Joinworld Co., Ltd.)

Abstract: According to coarse structure, macrosegregation and coarse second phase existing in the traditional large scale 2219 alloy ingots, the 2219 alloy ingots with $\phi 630$ mm were fabricated by DC casting with internal electromagnetic melt treatment. The solidification microstructure and composition of the ingots were investigated by OM, spectrometer and SEM. The effects of electromagnetic melt treatment on the microstructure refinement of ingots were investigated, and the distribution law of solute elements was revealed. The results indicate that the grains of ingots prepared by the internal electromagnetic melt treatment are finer along the radial direction compared with that of ones by ordinary DC casting, of which the average size is in the range of 200~300 μm . The microstructure is evenly distributed overall with the obviously refined intermetallic compound, and the second inter-crystalline phase is distributed in a discontinuous net, where Cu is more evenly distributed.

Key Words: Internal Electromagnetic Melt Treatment, 2219 Aluminium Alloy, Grain Refinement, Larg Scale Ingot, Second Phase

收稿日期:2020-10-20;修改稿收到日期:2021-02-11
第一作者简介:赵浩东,男,1993 年出生,博士研究生,北京(101400),E-mail: zhahadngooo@163.com
通信作者:张志峰,男,1970 年出生,教授,北京(101400),E-mail: zhangzf@grinm.com
引用格式:赵浩东,张志峰,白月龙,等. 内置电磁熔体处理对大规格 2219 铝合金铸锭组织的影响[J]. 特种铸造及有色合金, 2021, 41(7): 826-830.
ZHAO H D, ZHANG Z F, BAI Y L, et al. Effects of internal electromagnetic melt treatment on microstructure refinement of large scale 2219 aluminium alloy billet[J]. Special Casting & Nonferrous Alloys, 2021, 41(7): 826-830.

[17] JIANG W M, FAN Z T, LIU D, et al. Correlation of microstructure with mechanical properties and fracture behavior of A356-T6 aluminum alloy fabricated by expendable pattern shell casting with vacuum and low-pressure, gravity casting and lost foam casting [J]. Materials Science & Engineering, 2013, A560: 396-403.

[18] 党波. A356 铝合金非平衡凝固与固态相变一体化研究[D]. 西安: 西北工业大学; 2016.

[19] ESMAEILI S, WANG X, LLOYD D J, et al. On the precipitati-

on-hardening behavior of the Al-Mg-Si-Cu alloy AA6111[J]. Metallurgical & Materials Transactions, 2003, A34(3): 751-763.

[20] AARON H B, KOTLER G R. Second phase dissolution[J]. Metallurgical Transactions, 1971, 2(2): 393-408.

[21] FALLAH V, LANGELIER B, OFORI-OPOKU N, et al. Cluster evolution mechanisms during aging in Al-Mg-Si alloys[J]. Acta Materialia, 2016, 103: 290-300.

(编辑:栗万仲)

2219 铝合金具备高比强度、较高的断裂韧度及抗应力腐蚀性、可焊接性能与高低温力学性能良好等特点,被广泛应用于航空航天材料领域^[1,2]。随着重型运载火箭的发展,燃料贮箱的规格不断增大,对大规格 2219 铝合金锻环件三向力学性能、组织性能的一致性和稳定性等的要求愈加严格。然而随着铸锭尺寸的增大,虽经过开坯-多向锻-环轧等工序中巨大而不均匀变形,铸坯仍不可避免地残余大量粗大组织与粗大的第二相等缺陷^[3]。由于材料的组织结构具有遗传效应,变形、热处理等工序难以彻底消除粗大的第二相^[3,4],将直接影响后续加工成形件的组织性能及其一致性,极大地限制了大规格 2219 铝合金锻环的应用。常规半连续铸造制备的大规格 2219 铝合金铸锭由于凝固温度场的不均匀,造成铸锭组织粗大、不均匀性高,化学成分宏观偏析严重,并可能伴随大量粗大的第二相、气孔、缩松等铸造缺陷的产生,最终对产品性能造成不利影响^[5~7]。因此在工业生产中,要求高品质铸坯的组织细小均匀,偏析程度尽量减轻以提高产品的服役性能。近年来,在连铸过程中对熔体施加物理外场如电磁场^[8~10]、超声^[11~13]等来改善铸锭凝固品质,成为业内的研究热点与发展趋势。

研究表明,电磁搅拌技术能够强制熔体流动,提高熔体对流传热,改变凝固温度场分布,消除局部过热,降低整个熔体的温度梯度,在调控形核、凝固行为方面起到明显的效应,使得铸锭尤其是大尺寸铸锭的组织明显细化、均匀化,宏观偏析程度减轻,可以获得较高品质的铸坯^[8~10,14]。LUO Y J 等^[15,16]提出均冷环缝式电磁搅拌技术,应用于半连铸过程,从熔体内部传输大量热量,制备出 $\phi 508$ mm 的 2 XXX 系与 7 XXX 系铝合金铸锭。邱阳等^[17]提出在熔体内部施加电磁搅拌,研究了内部电磁搅拌对大规格 2219 铝合金铸锭组织及性能的影响。内置电磁熔体处理是一种利用电磁场对连铸过程中铸锭的凝固成形进行控制的技术方法,利用浸入熔体心部的电磁搅拌器施加电磁搅拌作用,结合内部冷却方式对熔体凝固过程进行调控,避免“集肤效应”造成的搅拌衰减影响,实现对大规格体积熔体的均匀搅拌,实现组织的细化。本课题开展了制备直径为 630 mm 的 2219 铝合金铸锭的内置电磁熔体处理半连续铸造试验,通过对铸锭组织性能的分析,研究电磁场对大规格 2219 铝合金铸锭组织成分的影响,为提高国内大规格铝合金铸锭的品质提供新的途径。

1 试验材料与方法

试验材料为 2219 铝合金,其化学成分见表 1。原

材料采用 99.7% 的工业纯铝、纯铜、Al-10Mn、Al-6Ti、Al-5V 和 Al-5Zr 中间合金,细化剂为 Al-5Ti-1B 中间合金。图 1 为内置电磁熔体处理半连铸示意图,主要由内置电磁熔体处理器、热顶、结晶器、铸造平台系统等组成。工业纯铝与纯铜在 10 t 中频炉中熔炼至 750 ℃ 后,加入 Al-10Mn、Al-6Ti、Al-5V 和 Al-5Zr 等中间合金。经精炼除气的熔体在成分检测合格后在线添加 Al-Ti-C 合金,熔体经流槽进入结晶器热顶,待液面升至一定高度后引锭板开始下移直到铸造进入稳定阶段。待铸造到一定距离后浸入直径为 200 mm 的内置电磁熔体处理器,开启电磁搅拌。半连铸工艺参数如下:浇注温度为 710 ± 4 ℃,连铸速度为 22 mm/min,冷却水流量为 15 m³/h,冷却水温为 25 ℃,搅拌电流为 20 A,频率为 20 Hz,内置电磁熔体处理器位置为石墨环上沿 50 mm,心部冷却气体流量为 20 L/min。待铸造结束后取样并在 515 ℃ 进行 12 h 均匀化退火。

表 1 2219 铝合金的化学成分

Tab.1 Chemical compositions of 2219 aluminum alloy %							
w_B							
Cu	Mn	Ti	Zr	V	其他单一	其他合计	Al
6.40	0.32	0.06	0.20	0.10	≤ 0.05	≤ 0.2	余量




图 1 内置电磁熔体处理器的半连铸示意图

Fig.1 Schematic diagram of DC casting with internal electromagnetic melt treatment

1.热顶 2.内置电磁熔体处理器 3.感应线圈 4.熔体 5.转接板
6.石墨环 7.冷却水 8.结晶器 9.铸锭 10.引锭板

在普通半连铸和内置电磁熔体处理器制备的 2219 铝合金铸锭段分别锯切厚度约为 25 mm 的圆片,沿径向各部位处取样,见图 2。对试样表面进行车光后,用酒精擦拭去除表面油污与杂质,使用 Oxford Instrument 直读光谱仪对试样沿径向依次测定化学成分。金相试样依次进行粗磨、精磨、抛光,随后对试样在 2.5% 的 HBF₄ 溶液中和 30 V 直流电压下进行阳极覆膜以观察彩色金相,所使用的光学显微镜为 Zeiss Axiovert 200 MAT。依照 GB/T 3246.1-2012,使用截距法来统计铸锭各位置处的平均晶粒尺寸,为获取统计可靠性,在同一试样上至少统计 400 个截点。采用 JSM-7610F

Plus 扫描电镜分析合金的微观组织及第二相分布,并对粗大的第二相粒子形态、数量及分布特征进行观察,加速电压为 20.0 kV。




图 2 铸锭金相组织与成分检测取样位置
Fig.2 Sampling position of metallographic structure and element for detection

2 试验结果与分析

2.1 内置电磁熔体处理对铸锭组织细化的影响

前期制备 $\phi 508\text{ mm}$ 的 2219 铝合金铸锭试验结果表明,在交变电磁场下,晶粒能得到细化。内置电磁熔体处理器的搅拌电流控制在 $0\sim 20\text{ A}$ 范围内,随着搅拌电流增大,晶粒尺寸明显减小;当搅拌电流为 30 A 及以上时,内置电磁熔体处理对铸锭晶粒仍具备十分明显的细化作用,但细化效果较搅拌电流为 20 A 时的已变得相当缓慢。并且随着搅拌电流增大,铸锭径向溶质元素分配也会产生严重的影响,当电流过大,熔体中的电磁场密度随之增加,进而强迫对流也更加强烈,使得心部组织产生严重的负偏析,造成铸锭宏观偏析严重。故而适宜的搅拌电流在 20 A 左右。而随着电磁场频率降低,铸锭平均晶粒尺寸减小。当频率为 20 Hz 时铸锭晶粒最细小,组织最均匀。但当频率保持在 10 Hz 时,铸锭心部组织细化效果不明显,因此在 $\phi 630\text{ mm}$ 的 2219 铝合金铸锭的制备中,搅拌电流控制在 20 A ,频率则保持为 20 Hz 。

图 3 为普通半连铸与内置电磁熔体处理器半连铸 $\phi 630\text{ mm}$ 的 2219 铝合金铸锭横截面沿径向不同部位的金相组织与 SEM 形貌。可以看出,2219 铝合金铸锭组织主要由 $\alpha\text{-Al}$ 基体和晶界处的残余低熔点 Al_2Cu 相组成。普通半连铸制备的铸锭组织粗大不均匀,在心部存在形态各异的粗大树枝晶,平均晶粒尺寸为 $597\text{ }\mu\text{m}$ 。而内置电磁熔体处理制备的铸锭组织在径向上分布比较均匀,晶粒多为等轴状与蔷薇状,并伴随着细小晶粒,从边部到心部组织的平均晶粒尺寸分别约为 240 、 278 、 $252\text{ }\mu\text{m}$ 。由图 3f 可知,铸锭心部细小晶粒组织占比明显增多,呈圆整等轴晶,无明显的二次枝晶臂。在内置电磁熔体处理作用下,2219 铝合金铸锭的整个截面内组织具有明显的细化效果。铸态组织中非平衡相主要

存在于晶界处,其中常规铸锭第二相比粗大,呈现明显的较厚的连续分布的网络状。经过均匀化处理第二相会变薄,但是组织粗大使得扩散效果不明显,往往在晶界处残余大量网络状第二相,造成均匀化效果不明显,见图 4d。由图 4a~图 4c 可知,经均匀化处理后的内置电磁熔体处理铸锭组织中,边部至心部组织晶间多为较小而弥散的结晶相,表现为白色花纹状,呈断续状弥散组织,晶内弥散分布着直径小于 $10\text{ }\mu\text{m}$ 的第二相和少量针状 $\text{Al}_7\text{Cu}_2(\text{Fe},\text{Mn})$ 相。这是由于铸锭中部和心部组织为晶粒大小不一的混晶组织,相较常规半连铸粗大的枝晶,溶质元素排出量少,并且由于铸锭晶粒明显细化,有利于扩散的进行,使得残余第二相明显减少。但由于工艺原因,内置电磁搅拌制备的铸锭部分位置仍残存少量较大的蔷薇状晶粒,使得均匀化处理后仍存在部分网状残余第二相。总体可见,普通铸锭晶粒尺寸呈由边部向心部递增趋势,但在内置电磁熔体处理作用下,晶粒尺寸明显减小,晶粒及第二相分布也更加均匀。




图 3 普通与内置电磁熔体处理器制备的 2219 合金铸锭的显微组织

Fig.3 Microstructures of 2219 alloy ingots prepared by conventional and internal electromagnetic melt treatment

由于半连续铸造的顺序凝固特点,熔体热量由内向外传递,使得边部率先凝固,而心部温度较高,在凝固前沿形成差异巨大的温度梯度分布,最终形成形貌差异巨




图 4 普通与内置电磁熔体处理法制备的 2219 合金铸锭第二相分布

Fig.4 Second-phase distribution of 2219 alloy ingots prepared by conventional and internal electromagnetic melt treatment (IEMT)

大的组织。在普通凝固后期,由于枝晶网络的搭接,枝晶臂间的液相流动困难,溶质元素在固-液界面富集,造成成分过冷,使得树枝晶的生长明显,形成发达的枝晶组织。电磁场驱动的对流强度比自然对流高一个数量级,因此熔体会迅速交换热量,提高冷却速率。内置电磁熔体处理器除了加速熔体流动,带动心部高温熔体向低温区域流动,增强对流传热,实现强制均匀温度场,减小温度梯度,使熔体中非均匀形核得以连续存在,实现组织细化外,还进一步降低了心部熔体的温度,增大了心部熔体的冷却速率,明显减小了液穴深度,扩大了液穴中糊状区的分布,为心部组织的非均匀形核与生长提供更适宜的条件。相比普通半连铸,形核只发生在固液界面之间,在此过程中整个熔体中大量晶核形成并长大,电磁搅拌的熔体流动减轻凝固前沿的成分过冷,抑制树枝晶的发育,进而形成大量的等轴状或蔷薇状组织。此外,液相中 Cu 含量的降低,也使得 Al_2Cu 相不能形成连续晶间相,晶界厚度显著减薄。

2.2 内置电磁熔体处理对铸锭偏析的影响

由于周向铸造条件的统一性,在检测中发现铸锭同一圆周上各处成分差异很小,且 Mn、V、Zr 等元素在整个截面上分布均匀。图 5 为在普通半连铸制备的铸锭与内置电磁熔体处理制备铸锭前段、末段分别锯切的 3 片圆片上沿径向所测溶质元素 Cu 含量分布曲线。可以看出,Cu 存在宏观偏析,在铸锭中部 Cu 含量较高,心部与边部 Cu 含量偏低,在靠近心部处相对偏析率最大,为 4.8%。由于铝合金中 Cu 的分配系数 K_0 小于 1,

在非平衡凝固过程中析出。在铸锭进入二冷区后,接近边部与中部的熔体由于流动导致的 Cu 溶质转移速率远小于凝固速率,发生溶质富集,导致该区域的溶质浓度升高;而在心部的糊状区,伴随着晶粒形核并长大,形成贫质的游离晶,在重力与热-溶质对流作用下沿凝固前沿下移至心部聚集,形成心部的负偏析区。图 6 为铸锭中部与心部的 SEM 形貌。对铸锭心部与中部组织进行 EDS 分析,发现 Cu 元素在晶粒中分布不均匀,主要集中于晶界的残余第二相中,晶界处 Cu 含量在 20%~50%之间,晶粒内 Cu 含量为 2.5%~3.5%。此外,表 2 为图 6 中各点 Cu 含量。可以看出,心部组织的基体中 Cu 含量较中部低 30%左右。内置电磁熔体处理作用下,能有效地带动糊状区液相流动,在交变电磁场作用下,大量 Cu^{2+} 在熔体中杂乱运动,提高溶质扩散效率,在电磁力的驱动与熔体流动的冲击下,浮游晶沉降受阻,在某种程度上促进溶质分布更均匀,减轻了




图 5 $\phi 630$ mm 的 2219 铝合金铸锭径向 Cu 含量分布

Fig.5 Distribution of Cu element along the radial direction of 2219 alloy ingots with $\phi 630$ mm




图 6 内置电磁熔体处理器制备的 $\phi 630$ mm 的 2219 铝合金铸锭的扫描电镜形貌与线扫描

Fig.6 SEM morphology and linear scanning analysis of 2219 alloy ingots with $\phi 630$ mm prepared by IEMT

心部偏析程度。

表 2 内置电磁熔体处理器制备的 $\phi 630\text{ mm}$ 的 2219 铝合金铸锭各点的能谱定量分析结果

Tab.2 EDS analysis results at the different positions of 2219 alloy ingots with $\phi 630\text{ mm}$ prepared by IEMT

试样	位置	$w_B/\%$		$x_B/\%$	
		Cu	Al	Cu	Al
中部	EDS 点 1	23.52	76.48	11.55	88.45
	EDS 点 2	40.96	59.04	22.75	77.25
	EDS 点 3	37.97	62.03	20.63	79.37
	区域 1	3.31	96.69	1.43	98.57
心部	EDS 点 1	50.44	49.56	30.17	69.83
	EDS 点 2	25.70	74.30	12.80	87.20
	EDS 点 3	2.54	97.46	1.09	98.91

3 结 论

(1)内置电磁熔体处理器半连铸技术能够显著细化、均匀化 $\phi 630\text{ mm}$ 的 2219 铝合金铸锭的晶粒组织,与普通半连铸得到的组织相比,铸锭横截面上为细小的等轴状或蔷薇状组织,整体尺寸分布均匀,平均晶粒尺寸小于 $280\text{ }\mu\text{m}$,第二相细小且弥散分布。

(2)内置电磁熔体处理器制备 $\phi 630\text{ mm}$ 的 2219 铝合金铸锭,液相强迫流动较强,液穴变浅,不利于浮游晶在心部区域的沉降,溶质元素的分配更加均匀,提高了 Cu 的弥散与固溶水平,抑制了铸锭截面上的宏观偏析。

参 考 文 献

[1] LI X F, LEI K, SONG P, et al. Strengthening of aluminum alloy 2219 by thermo-mechanical treatment[J]. Journal of Materials Engineering and Performance, 2015, 24(10): 3 905-3 911.

[2] 阳代军,徐坤和,丁鹏飞,等. 2219 铝合金大直径圆锭铸造性能分析及改进措施[J].航天制造技术,2014(6):1-5.

[3] 徐坤和,张文学,阳代军,等.9 m 级超大直径 2219 铝合金整体环件的研制[J].锻压技术,2016,41(10):92-97.

[4] NADELLA R, ESKIN D G, DU Q, et al. Macrosegregation in direct-chill casting of aluminium alloys[J]. Progress in Materials Science,2008, 53(3):421-480.

[5] 蓝东华,杨浩,陈仁桂,等.改善 2219 铝合金圆铸锭晶粒粗大的试验研究[J].轻合金加工技术,2019, 47(11):21-23.

[6] ESKIN D G. Physical Metallurgy of Direct Chill Casting of Aluminium Alloys[M]. Boca Raton: CRC Press, 2008.

[7] 张航,唐露华,何克准,等.大规格高性能 2219 铝合金圆锭铸造工艺研究[J].轻合金加工技术,2016,44(12):8-14.

[8] 左玉波,赵志浩,朱庆丰,等.低频电磁铸造细化铝合金组织的机理[J].中国有色金属学报,2013,23(1):51-55.

[9] ZUO Y B, CUI J Z, MOU D, et al. Effect of electromagnetic field on microstructure and macrosegregation of flat ingot of 2524 aluminium alloy[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2014, 24(7):2 408-2 413.

[10] 张丹丹,张海涛,王向杰,等.低频电磁铸造 Al-4.5% Cu 微观偏析

研究[J]. 金属学报,2011,47(2):185-190.

[11] 杨林学,张立华,李瑞卿.多源超声对 2219 铝合金铸锭凝固组织和成分偏析的影响[J].材料热处理学报,2019,40(3):49-55.

[12] 李瑞卿,李晓谦,陈平虎,等.超声空化对大规格高强铝合金热顶铸造凝固组织的影响及作用机理[J].中南大学学报(自然科学版), 2016,47(10): 3 354-3 360.

[13] 黎正华,李晓谦,胡仕成,等.熔体超声处理对 7050 铝合金铸锭宏观偏析的影响[J].中南大学学报(自然科学版), 2011,42(9): 2 669-2 675.

[14] 高中堂,胡锐,王军,等.电磁场下近液相线高温合金熔体处理非枝晶组织的形成[J].金属学报,2014,50(12):1 471-1 477.

[15] LUO Y J, ZHANG Z F. Numerical modeling of annular electromagnetic stirring with intercooling in direct chill casting of 7005 aluminum alloy billet[J]. Progress in Natural Science: Materials International,2019,29(1):81-87.

[16] LUO Y J, ZHANG Z F, GAO M W. Microstructures and mechanical properties of 583 mm7055 alloy billet by direct chill casting under electromagnetic coupled with intercooling[J]. Advances in Materials Processing,2018,839-846.

[17] 邱阳,张志峰,高明伟,等.内部电磁搅拌对大规格 2219 铝合金铸锭组织及性能的影响[J].稀有金属,2019,43(2):122-127.

(编辑:栗万仲)

《特种铸造及有色合金》征稿启事

《特种铸造及有色合金》杂志,是中国科学技术协会主管,中国机械工程学会铸造分会和武汉机械工艺研究所共同主办的全国性科技期刊,是对国内外公开发行的中文核心期刊,中国科技论文统计与分析用刊,SA、CA、MA、AJ、Scopus 等国内外权威数据库及检索系统收录期刊,并获得全国优秀科技期刊一等奖、国家期刊奖、新中国 60 年有影响力的期刊、湖北十大有影响力的自然学术期刊等。

本刊面向国内外广大科技工作者征稿,征稿内容包括:各种(黑色和有色合金)特种铸造方法、各种有色合金及复合材料的成形理论、工艺、设备、材料、测试与控制、计算机应用等方面的科技成果、生产技术和现场经验,此外还包括各相关学科和交叉学科,如挤压铸造(液态模锻)、半固态加工、新能源材料、电子封装、高熵合金、非晶合金(金属玻璃)、焊合、粉末冶金、合金化、热处理、表面处理等方面的学术和技术研究成果等。

《特种铸造及有色合金》杂志社

地址:武汉市江岸区江大路 26 号
邮编:430019
电话:027-85358206,85486024
传真:027-85358127
投稿网址:www.special-cast.com
邮箱:tzzz@special-cast.com

